

TUÝP HÓA CHẤT CẮY THÉP

Thương hiệu		Fischer	Đức			
BẢNG TRA THÔNG TIN VỀ THỜI GIAN ĐÔNG KẾT						
		Nhiệt độ vật liệu nền	Thời gian ngưng kết	Thời gian đông kết		
		30 - 40°C	7 phút	6 giờ		
		20 - 30°C	14 phút	12 giờ		
		10 - 20°C	30 phút	22 giờ		
		5 - 10°C	2 giờ	45 giờ		
BẢNG TRA GIÁ TRỊ LỰC NHỎ ĐẾN GIỚI HẠN CHẢY CỦA THÉP THEO TỪNG ĐƯỜNG KÍNH						
		Đường kính thép (mm)	Đường kính lỗ khoan (mm)	Chiều sâu lỗ khoan (mm)	Lực kéo đến giới hạn chảy của thép CB400-V TCVN1651-2:2008 (kN)	
		10	14	100	31.42	
		12	16	120	45.24	
		14	18	140	61.58	
		16	20	160	80.42	
		18	22	180	101.79	
		20	25	200	125.66	
		22	28	220	152.05	
		25	30	250	196.35	
		38	35	280	246.3	
Mã hàng	EB390S	32	40	320	321.7	



SÚNG BƠM

Thương hiệu		Fischer	Đức	
		Mã hàng		AM390

